

# PRB DÉCOR



## REVÊTEMENT DE DÉCORATION INTÉRIEURE TEINTÉ À LA CIRE

Prêt à l'emploi.

Application simple et rapide.

Finition vieillie, après l'application  
du PRB DÉCOR CIRE.

PRB DÉCOR CIRE existe  
dans 24 couleurs de base.

## DOMAINE D'EMPLOI

### MURS INTÉRIEURS

#### • USAGE

Il s'utilise dans le cadre de la décoration sur supports anciens mais aussi sur supports neufs en mur intérieur.

#### • SUPPORTS ADMISSIBLES

- Béton banché ragrée (DTU-23-1),
- maçonnerie d'éléments conformes au DTU 20-1, revêtues d'un enduit ciment,
- enduits plâtres,
- carreaux de plâtre,
- plaques de plâtre cartonnées,
- contre plaqué (CTBX -CTBH),
- maçonnerie ou dalle-mur de béton cellulaire.

**NB :** Pour tous les autres supports (anciens et neufs) consulter le service technique organique PRB.

#### • SUPPORTS INTERDITS

- Tous les supports extérieurs.
- Supports exposés à des remontées d'humidité par capillarité (soubassement).
- Supports pulvérulents ou friables.
- Sols et surfaces horizontales.

#### • CONDITIONS D'UTILISATION

##### PRB DÉCOR ENDUIT

- Mise en œuvre par des températures comprises entre 5°C et 30°C,
- ne pas appliquer sur des supports humides.

##### PRB DÉCOR CIRE

- Éviter les courants d'air et les fortes chaleurs lors de son application (l'évaporation accélérée provoque un séchage trop rapide et peut entraîner l'apparition de reprises).

#### • PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

##### PRB DÉCOR ENDUIT

- Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi.

##### PRB DÉCOR CIRE

- Ne pas fumer,
- produit inflammable.
- nocif par inhalation et ingestion,
- en cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire,
- éviter le contact avec la peau et les yeux,
- ne pas jeter à l'égout.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### • COMPOSITION

- Copolymères Acryliques en émulsion,
- charges minérales,
- adjuvants spécifiques,
- eau.

#### • PRODUITS

##### PRB DÉCOR ENDUIT

- masse volumique apparente : 1,6 T/m<sup>3</sup> ± 0,1.
- granulométrie : < 500 m.
- Aspect : couleur blanchâtre.
- Temps d'ouvrabilité \* : 3 heures environ.
- Temps de séchage \* : 24 heures environ.

##### PRB DÉCOR CIRE

- masse volumique apparente : 0,8 T/m<sup>3</sup> ± 0,1.
- produit en phase solvant
- Sec au toucher \* : 6 à 8 heures environ.

\* Ces valeurs sont indicatives en fonction de la structure, de l'épaisseur du produit et de la température ambiante.

## MISE EN ŒUVRE

### • PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Casser les balèvres (reliefs),
- reboucher avec l'enduit de ragréage mural PLANIMUR PATE afin de remettre en conformité le support (défaut de planimétrie, bullage, nids de gravillons, épaufrures...) et/ou avec le PRB DÉCOR ENDUIT lui-même, si ces défauts sont peu prononcés,
- Appliquer au rouleau le régulateur de fond CRÉPIFOND G. Laisser sécher,
- sur les supports absorbants (enduit poreux...) traiter au préalable avec le fixateur de fond ACCROFOND I.

### • APPLICATION

#### PRB DÉCOR ENDUIT

- Il s'applique à la lisseuse inox (platoir à une main) à la truelle, à la taloche plastique ou au couteau à enduire,
- elle se fait en une passe jusqu'à 3 mm maxi,
- effectuer des reliefs suivant la finition désirée, à l'aide d'une taloche plastique souple,
- nettoyer les outils à l'eau froide.

**NB :** Tout ajout d'eau est interdit.

### • FINITION

#### PRB DÉCOR CIRE

- Laisser sécher (48 heures), écraser éventuellement les motifs du PRB DÉCOR ENDUIT selon la finition souhaitée à l'aide d'une taloche éponge légèrement humide,
- une fois la finition réalisée, laisser sécher de nouveau le PRB DÉCOR ENDUIT, puis appliquer en une fine couche la PRB DÉCOR CIRE au pinceau, à la brosse, au chiffon ou au rouleau,
- estomper d'un mouvement léger et circulaire, les surplus de cire avec un chiffon doux, avant son séchage,
- nettoyer les outils au White Spirit.

**NB :** Une application complémentaire de PRB DÉCOR CIRE «incolore» peut être effectuée pour donner un aspect plus brillant.

## CONDITIONNEMENT

#### PRB DÉCOR ENDUIT

- Seau de 20 kg.
- Palette filmée de 22 seaux soit 440 kg.

#### PRB DÉCOR CIRE

- Seau de 3 kg.
- Palette filmée de 66 seaux soit 198 kg.



20 kg et 3 kg

## CONSERVATION

#### PRB DÉCOR ENDUIT

- Conservation 12 mois dans l'emballage d'origine, fermé, en ambiance normalement sèche (HR de 50 à 65 %) et à l'abri du gel.
- Marquage : résumé du mode d'emploi, date de fabrication, n° de lot et heure de fabrication.

#### PRB DÉCOR CIRE

- Conservation 12 mois dans l'emballage d'origine, fermé en ambiance normalement sèche (HR de 50 à 65 %) et à l'abri du gel.
- Marquage : résumé du mode d'emploi, date de fabrication, n° de lot et heure de fabrication.
  - Conservation dans un endroit ventilé.
- Conservation à l'abri de toute source d'étincelle.
  - Ne pas laisser à la portée des enfants.

## CONSOMMATION

- CRÉPIFOND G \* : 0,25 à 0,30 kg/m<sup>2</sup> environ.
- ACCROFOND I \* : 0,15 à 0,20 kg/m<sup>2</sup> environ.
  - PRB DÉCOR : 1 à 2 kg/m<sup>2</sup> environ.
  - PRB DÉCOR CIRE \* : 0,15 kg/m<sup>2</sup> environ.

\* Ces consommations sont variables en fonction de la nature, de l'état et de la porosité du support.



Application du  
CRÉPIFOND G



Application du  
PRB DÉCOR ENDUIT



Écraser les motifs  
à l'éponge



Application du  
PRB DÉCOR CIRE



Estompage du  
PRB DÉCOR CIRE

PRB DÉCOR

REVÊTEMENTS SOUPLES  
D'IMPERMÉABILITÉ