

PRB EXISTE EN VERSION FIBRÉE

TRADICLAIR 190L



SOUS-ENDUIT MONOCOUCHE LOURD POUR IMPERMÉABILISATION (GRIS CIMENT)



CSTB 49 M 165
EN 998-1 TYPE OC3 CLASSE CS IV

Compatible avec les maçonneries
de type RT3.

Enduit de sous couche des murs
extérieurs et intérieurs.

S'applique par projection mécanique.

Est compatible avec les revêtements
céramiques, revêtements organiques
(peintures et RPE),
les enduits décoratifs hydrauliques
et minéraux.

Peut également rester apparent
(10 mm minimum).



DOMAINE D'EMPLOI

MURAL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

• USAGE

- Murs extérieurs ou intérieurs sur tous types de constructions à usage d'habitation, tertiaire ou industrielle.
- Murs intérieurs d'habitation ou collectifs
- Bâti ancien sain et résistant (nous consulter).
- Joints (8 mm mini) de parements de briques, de pierres, de céramiques posées en façades.

• DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- DTU 20.1, DTU 23.1, (DTU 26.1, P1-1, P1-2 et P2).

• SUPPORTS ADMISSIBLES

- Bétons banchés (DTU 23.1).
- Maçonneries de parpaings ou de briques (DTU 20.1) montées à joints traditionnels ou minces.
- Sous-enduits ciments et bâtards (DTU 26.1).
- Maçonnerie ancienne et autres supports (nous consulter).

• SUPPORTS INTERDITS

- Tous supports à base de Gypse (Plâtre).
- Peintures, R.P.E.
- Bois en direct.
- Surface horizontale ou inclinée (sauf voussures et sous face).

• REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Toutes peintures intérieures et extérieures non saponifiables.
- Revêtements Plastiques Epais appliqués conformément au DTU 59.2 et à la norme NFT 30-700.
- Revêtements semi-épais (NFT 34-720)
- Peintures garnissantes et décoratives de type D2, D3...
- Peinture d'imperméabilisation I1 à I4.
- Enduit hydraulique monocouche ou de parement.
- Revêtements céramiques collés au moyen de mortier colle ou adhésifs selon CPT n° 3265 et 3266.

• CONDITIONS D'APPLICATION

- Températures comprises entre + 5° C et + 35° C.
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chauds ou en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.
- Dispositions particulières : voir « Préparation des supports neufs » du Catalogue Technique Façadier PRB.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• COMPOSITION

- Liants (ciment, chaux hydraulique naturelle, chaux calcique).
- Fillers, sables et agrégats de quartz.
- Agents de rétention d'eau, régulateurs de prise.

• PRODUITS

POUDRE :

- Granulométrie maxi (mm) : 2

PÂTE :

- Rétention d'eau (%) : 91 à 97
- pH (alcalin) : 12.5 (± 0,5)

PERFORMANCE DE L'ENDUIT A L'ÉTAT DURCI :

- Densité (T/m³) : 1,4 à 1,8
- Module d'élasticité (Mpa) : 7500 à 14000
- Résistance en Flexion (Mpa) : 2,7 à 4,5
- Réaction au feu (incombustible) : MO

PERFORMANCE DE L'ENDUIT SELON EN 998-1

MORTIER MONOCOUCHE OC :

- Résistance en compression : ≥ 6 N/mm² CS IV
- Perméabilité à l'eau après gel : ≥ 1 cm³/cm²
- Perméabilité à la vapeur d'eau : μ < 35 (valeur tabulée)
- Conductivité thermique (μ 10 sec) : 0.76 W/mK (valeur tabulée)
- Durabilité/adhérence après gel/Rupt : ≥ 0,2 N/mm² A ou B ou C
- Absorption d'eau W2 : ≤ 2 g/dm² mn 0,5
- Réaction au feu (incombustible) : A1

MISE EN ŒUVRE

- Taux de gâchage (%) : 15 à 17
- Durée de malaxage (minutes) : 3 à 7
- Durée de vie de la gâchée (mn) : 60 maxi
- Délai hors d'eau (heures) : 4 à 6
- Délai entre passes (heures) : 1 à 48
- Epaisseur maxi par couche (mm) : 20
- Epaisseurs maxi en œuvre (mm) : 30

NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais de laboratoire ou de chantiers. Les conditions de mise en œuvre, le type et l'usure du matériel utilisé, peuvent sensiblement les modifier.

MISE EN ŒUVRE

Se reporter aux **Fiches Procédés**

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports seront propres, dépoussiérés, stables, regarnis préalalement lorsque des éclats ou épaufrures importants sont détectés.
- Par temps chaud et/ou par vent sec ou sensible, pour éviter les risques de déshydratation de l'enduit, il est nécessaire d'arroser le support à refus la veille de l'application, et de réhumidifier si besoin avant application.
- Concernant les préparations, ainsi qu'en fonction de l'état des supports, voir Catalogue Technique Façadier PRB.

PRÉPARATION DU MORTIER

- Pompes à projeter les mortiers - Bétonnières** (malaxeurs discontinus)
- Gâcher **PRB TRADICLAIR 190 L** avec 3,75 à 4,25 litres d'eau propre par sac de 25 kg pendant 5 minutes.
 - Le dosage en eau et le temps de mélange seront le plus constant possible.

RÉGLAGE DU MATÉRIEL DE PROJECTION

Pompe à mortier

- Pression de réglage à l'eau (bars) : 8 à 12
- Pression de fonctionnement pâte (bars) : 18 à 20
- Débit en sortie de lance (mn) : 20 à 26
- Buses de projection (Ø mini) : 12

Pots de projection

- Pression d'air (bars) : 6 à 8

Manuelle

- L'application peut se réaliser par projection de truellées de mortier ayant une consistance très plastique et en léger recouvrement l'une de l'autre.
- L'égalisation de la sous-couche se faisant en dressant l'enduit à la règle.

APPLICATION ET TYPE DE FINITION

- Finition dressée et resserrée pour recevoir un revêtement céramique.
- Finition brute de règle ou raclée pour recevoir un revêtement décoratif ciment/chaux.
- Finition talochée deux passes.
- Pour l'application suivant le type de finition et pour les types de finitions possibles, voir « Guide de choix » et « Type de Finitions » du Catalogue Technique Façadier PRB.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Contient du ciment et/ou de la chaux.
- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage.
- Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.

CONDITIONNEMENT

- Sac papier de 25 kg en 3 plis (2 plis kraft + 1 film PE).
- Palette de 1,6 T soit 64 sacs de 25 kg sous gaine thermorétractable.
- Marquage : résumé du mode d'emploi, date et heure de fabrication, numéro du lot.



CONSERVATION

Période et conditions de stockage (2003/53/CE)

12 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur la tranche du sac, sous réserve de conservation des sacs dans les conditions suivantes : sacs fermés sous housse plastique, sans contact avec le sol, dans un endroit sec et protégé des courants d'air.

CONSOMMATION

- La consommation varie selon le support (nature, planéité, rugosité).

NB : l'épaisseur minimum finie en tous points doit être de 10 mm pour assurer la fonction imperméabilisation.

- **Épaisseur minimum de 10 mm : 17 kg/m²**

NB : En enduit décoratif l'épaisseur minimum finie doit être de 5 mm en tous points.

- **Épaisseur minimum de 5 mm : 8,5 kg/m²**

Tableau indicatif des épaisseurs à respecter suivant le revêtement associé

Domaine d'emploi Revêtements associés	BÉTON Préalablement préparé	MACONNERIE D'ÉLÉMENTS (Parpaings...)
Peintures extérieures D2/D3 RPE	5 à 10 mm	10 à 12 mm
Peintures intérieures D2/D3	5 à 10 mm	8 à 12 mm
Système d'imper I1 et I2	5 à 10 mm	8 à 12 mm
Système d'imper I3 et I4	5 à 10 mm	5 à 12 mm
Enduits décoratifs ciment/chaux	5 à 10 mm	8 à 12 mm
Carrelage collé Extérieur	exclus	8 à 15 mm
Carrelage collé intérieur	exclus	8 à 10 mm

