

weber antigraffiti P

VERNIS DE PROTECTION PERMANENT CONTRE LES GRAFFITI

- + Protection polyuréthane incolore
- + Empêche l'incrustation des tags
- + Facilite leur élimination



10 kg

Produit(s) associé(s)

image 2

DOMAINE D'UTILISATION

- ◆ revêtement transparent de protection durable contre la pénétration des tags et graffiti sur surfaces verticales extérieures
- ◆ limite l'adhérence des affiches, des autocollants et facilite le nettoyage

SUPPORTS

extérieurs

- ◆ supports minéraux lisses : enduits et mortiers à base de ciment ou de chaux (finition talochée), béton, pierres naturelles ou reconstituées, maçonneries fibre-ciment, tuiles, briques...

Se référer au paragraphe Préparation des supports.

LIMITES D'EMPLOI

- ◆ ne pas appliquer sur des supports présentant des risques d'humidité permanente provenant de remontées capillaires, stagnation d'eau ou toute autre impossibilité d'évaporation de l'humidité résiduelle
- ◆ éviter l'application sur support rugueux où la régularité du film de protection sera difficile à obtenir
- ◆ produit réservé à un usage professionnel

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ◆ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ◆ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- ◆ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits
- ◆ produit réservé à un usage professionnel

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- ◆ produit à deux composants à mélanger avant application
- ◆ durée pratique d'utilisation : 3 heures. Ne pas tenter d'utiliser le produit après ce délai malgré l'aspect de la résine encore liquide
- ◆ la protection est effective 72h après l'application
- ◆ weber antigraffiti P ne peut être recouvert

IDENTIFICATION

- ◆ polyuréthane bicomposant en phase aqueuse
- ◆ densité : 1,06

RECOMMANDATIONS

- ◆ appliquer sur des supports secs (absence complète d'humidité dans le support) et par temps sec. L'application par temps humide peut conduire à l'apparition d'un voile blanc dans la finition
- ◆ procéder systématiquement à des essais préalables pour valider l'aspect final des zones traitées ; dans le cas d'enduits minéraux, de béton, weber antigraffiti P donne un aspect mouillé
- ◆ protéger les zones qui ne sont pas à recouvrir
- ◆ nettoyer les outils à l'eau

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- ◆ les supports doivent être cohésifs, propres, dépoussiérés, secs
- ◆ ne pas appliquer sur les enduits minéraux âgés de moins de 4 semaines

CONDITIONS D'APPLICATION

- ◆ température d'emploi : de +10 °C à +30 °C
- ◆ ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, sur support gelé, en cours de gel ou de dégel ou s'il y a risque de gel, de pluie ou de brouillard dans les 48 heures qui suivent l'application

APPLICATION

1

- ◆ weber antigraffiti P est constitué de deux composants à mélanger

2

Réalisation de la protection antigraffiti

- ◆ ouvrir un seau de résine (composant A) et verser la totalité d'un bidon de durcisseur (composant B), ne pas fractionner le kit
- ◆ homogénéiser soigneusement le mélange avec un malaxeur électrique pendant 5 minutes
- ◆ respecter strictement la durée pratique d'utilisation : au-delà, ne pas utiliser le reste du produit, même s'il apparaît encore liquide

Ensemble, durablement !



3

- ◆ appliquer **weber antigraffiti P** au rouleau ou à la brosse en deux couches espacées d'une heure environ (appliquer la seconde couche sur la première encore poisseuse)
- ◆ les performances optimales de **weber antigraffiti P** sont atteintes 3 jours après l'application

4**Nettoyage des graffiti**

- ◆ voir la notice de **weber effaceur SL**

5**Renouvellement de la protection**

- ◆ **weber antigraffiti P** résiste à plus de 30 nettoyages successifs. Au-delà, ou si le nettoyage laisse apparaître des traces résiduelles, il est possible, sur supports minéraux uniquement, de décaper le revêtement de protection avec **weber décapant SC**, rincer, laisser sécher, puis réaliser une nouvelle application de **weber antigraffiti P**

INFOS PRATIQUES

Unité de vente : carton de 10 kg (palette filmée complète de 30 cartons, soit 300 kg)

Format de la palette : 80x120 cm

Consommation : de 150 à 200 g/m² par couche et selon le relief et la porosité du support

Couleur : incolore

Outils : rouleau, brosse, malaxeur électrique à basse vitesse de rotation

Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et de la chaleur

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.